

標準タイプ 品質規格一覧

分類	品種	粘度 4%, 20°C (mPa·s)	けん化度 (モル%)	備考
完全けん化型	V	25.0~31.0	99.3以上	
	VC-10	10.5~12.5	99.3以上	
	VC-13	13.0~16.0	99.0以上	
	VC-20	35.0~45.0	98.5~99.5	
	VF-17	28.0~32.0	98.0~99.0	
	VF-20	35.0~45.0	97.7~98.5	
中間けん化型	VM-17	25.5~29.5	95.0~97.0	
	VT-13KY	14.5~18.5	92.5~94.5	
部分けん化型	VP-18	23.0~27.0	86.0~90.0	
	VP-20	30.0~34.0	86.0~90.0	

・4%水溶液のpH値は、5~7です。(at.20°C)

・品質規格は、JIS K 6726(ポリビニルアルコールの試験方法)に順じています。

品種名の説明

